

Baumit GranoporTop Fine

Λεπτόκοκκο τελικό ακρυλικό επίχρισμα



- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
- Οικονομικό προϊόν
- Γενικής χρήσης

Προϊόν Έτοιμο προς χρήση λεπτόκοκκο ακρυλικό τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας για για εξωτερική εφαρμογή και με πολύ καλή υδατοαπωθητικότητα.

Σύνθεση Οργανικά συνδετικά, ανόργανα πληρωτικά, έγχρωμες και λευκές χρωστικές, πρόσθετα και νερό.

Ιδιότητες Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, ανόργανο προϊόν, καλή διάχυση υδρατμών, ευκολία στην εφαρμογή (με το χέρι ή μηχανή).

Εφαρμογή Τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης κατάλληλο και για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit, καθώς και για εφαρμογή σε παλιά και καινούρια ανόργανα υποστρώματα και επιφάνειες σκυροδέματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Χρώμα:	λευκό / χρωματολόγιο Baumit (εκτός κόκκινων αριθμών - βλ. τιμοκατάλογο)
	Πρότυπο:	EN 15824, ETAG 004:2013 (που χρησιμοποιείται ως EAD)
	Αντίδραση στη φωτιά:	B
	Αντοχή πρόσφυσης:	> 0,3 MPa
	Τιμή μ:	περίπου 110 - 140
	Φαινόμενη πυκνότητα:	περίπου 1,8 kg/dm ³
	Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ:	περίπου 0,7 W/mK
	Τιμή V:	V2
	Τιμή W:	W3 (κατά EN 1062-1)
	Χρωματολόγιο:	Life - Acryl (2-9)
	Κατηγορία ποιότητας:	Professional

	GranoporTop Fine
Κοκκομετρία	1 mm
Κατανάλωση	περίπου 2 kg/m ²
Απόδοση	περίπου 12,5 m ² /δοχείο

Τρόπος παράδοσης δοχείο 25 kg, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

Αποθήκευση Το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για 12 μήνες στην κλειστή συσκευασία του σε στεγνό, δροσερό και απαλλαγμένο από τον παγετό μέρος.

Διασφάλιση ποιότητας Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα	<p>Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.</p> <p>Κατάλληλο για:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ανόργανα υποστρώματα ■ Σκυρόδεμα ή παλιοί σοβάδες ■ Baunit PowerFlex (όταν χρησιμοποιείται το Baunit PowerFlex δεν απαιτείται αστάρι) <p>Ακατάλληλο για:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Πλαστικό και ρητίνες ■ Βαφές και φιλμ λαδιού ■ Σοβάδες και χρώματα ασβέστη ■ Ξύλινα και μεταλλικά υποστρώματα
Προετοιμασία υποστρώματος	<ul style="list-style-type: none"> ■ Στερεώστε επιφάνειες υψηλής ή μεταβαλλόμενης απορροφητικότητας με κατάλληλο αστάρι (Baunit MultiPrimer, αναμείνατε για τουλάχιστον 24 ώρες). ■ Στερεώστε σκονερές επιφάνειες με το αστάρι Baunit ReCompact. ■ Αφαιρέστε την εξωτερική πέτσα με μηχανικό τρόπο. ■ Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. ■ Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με Baunit ReClean. ■ Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη ή και μύκητες με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (π.χ. Baunit FungoFluid). ■ Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο ή με κατάλληλα προϊόντα πολυκαιρισμένες στρώσεις χρώματος με ανεπαρκή πρόσφυση. ■ Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (π.χ. Baunit StarContact, Baunit MultiWhite), εάν απαιτείται οπλίστε με πλέγμα Baunit StarTex. <p>Σε όλες τις επιφάνειες πρέπει να χρησιμοποιείται το αστάρι Baunit Unirimer / PremiumPrimer (χρόνος αναμονής τουλάχιστον 24 ώρες). Όταν χρησιμοποιείται το Baunit PowerFlex δεν απαιτείται αστάρι.</p>
Τρόπος εργασίας	<p>Μετά την ξήρανση του Baunit PremiumPrimer ή του Baunit UniPrimer (τουλάχιστον 24 ώρες), μπορεί να εφαρμοστεί το προϊόν Baunit GranoporTop Fine.</p> <p>Το τελικό επίχρισμα αναμειγνύεται με αναδευτήρα πριν την εφαρμογή. Εάν απαιτείται, η πυκνότητά του μπορεί να ρυθμιστεί προσθέτοντας μικρή ποσότητα νερού (max. 1% καθαρό νερό). Το τελικό επίχρισμα εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια με ανοξείδωτη σπάτουλα ή με μηχανή ψεκασμού, επιπεδώνεται στο πάχος του κόκκου και τρίβεται με πλαστική σπάτουλα μετά την εφαρμογή. Μην προσθέτετε άλλα προϊόντα. Δουλέψτε ομοιόμορφα και χωρίς διακοπές.</p>
Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5 °C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής). ■ Καιρικές συνθήκες: Υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης υγρασίας περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επιμηκύνουν τον χρόνο ωρίμανσης του υλικού σημαντικά. ■ Απόχρωση: Η ομοιομορφία του χρώματος ενδέχεται να επηρεαστεί από τις συνθήκες του υποστρώματος, τη θερμοκρασία και την υγρασία. Επιπλέον, επιφάνειες πρόσφυσης που δεν είναι καλυμμένες με λινάτσες, ανομοιομορφίες του υποστρώματος (δομή, απορροφητικότητα) ή διαφορετικές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να συμβάλλουν σε χρωματικές διαφορές. Ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν τα προϊόντα προέρχονται από την ίδια παρτίδα παραγωγής. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικές παρτίδες παραγωγής, μπορείτε να τις αναμείξετε πριν την εφαρμογή. Οι ατέλειες του υποστρώματος ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική απόχρωση. Οι χρωματικές αποκλίσεις δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος. Τα αδρανή, που χρησιμοποιούνται στα τελικά επιχρίσματα Baunit, είναι φυσικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να εντοπιστούν ως πιο σκουρόχρωμοι κόκκοι. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα ποιότητας του υλικού. Συμβουλευτείτε το χρωματολόγιο Baunit Life (βλ. τιμοκατάλογος Baunit) για αποχρώσεις με κατάληξη "2" όπου απαιτείται παχιά βασική στρώση (min. 5 mm) και τελικό επίχρισμα Baunit PuraTop ή εφαρμογή οργανικής βασικής στρώσης Baunit PowerFlex (σύστημα ETICS Baunit StarSystem EPS). ■ Επόμενες στρώσεις: Πριν την εφαρμογή άλλων στρώσεων, αναμείνατε τουλάχιστον 14 ημέρες (για θερμοκρασία +20 °C και σχετική υγρασία 60%). ■ Οδηγίες καθαρισμού: Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα, καθώς και τις περιοχές κοντά στο πεδίο εφαρμογής, κυρίως γυαλί, κεραμικές επιφάνειες, πλακίδια, φυσικούς λίθους, βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες. Εάν απαιτείται, ξεπλύνετε με άφθονο νερό, μην περιμένετε μέχρι να στεγνώσει και σκληρυνθεί το προϊόν. Καθαρίστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.