

SikaDecor®-803 Nature

Τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για αποκατάσταση επιφανειών πριν την εφαρμογή μικροτσιμέντων

Περιγραφή Προϊόντος

Το SikaDecor®-803 Nature είναι κονίαμα 2 συστατικών τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή, βάσεως τσιμέντου τύπου Portland, επιλεγμένων αδρανών και προσμίκτων, για αποκατάσταση επιφανειών πριν την εφαρμογή διακοσμητικών μικροτσιμέντων.

Εφαρμογές

Το SikaDecor®-803 Nature είναι κατάλληλο για τις ακόλουθες εφαρμογές:

- Επιπέδωση και αποκατάσταση επιφάνειας πριν την εφαρμογή διακοσμητικών μικροτσιμέντων
- Πλήρωση αρμών μεταξύ κεραμικών πλακιδίων πριν την εφαρμογή διακοσμητικών μικροτσιμέντων

Το SikaDecor®-803 Nature μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά υποστρώματα, όπως για παράδειγμα:

- Τσιμεντοειδή (σκυρόδεμα & κονιάματα)
- Τούβλα
- Δάπεδα και τοίχους με επίστρωση κεραμικά πλακίδια
- Πορώδη υποστρώματα εν γένει

Το SikaDecor®-803 Nature μπορεί να εφαρμοστεί σε δάπεδα και τοίχους σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- Προ-αναμεμειγμένες συσκευασίες
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Μειωμένης συρρίκνωσης

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Εμφάνιση / Χρώμα

Συστατικό A: Γαλακτώδες υγρό
Συστατικό B: Γκρι ή λευκή σκόνη

Συσκευασία

Προ-αναμεμειγμένες συσκευασίες 30 kg (Συστατικό A: 5 kg / Συστατικό B: 25 kg)

Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C.

Construction



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χημική Βάση	Τσιμεντοειδές τροποποιημένο με πολυμερή
Πυκνότητα	Νωπού κονιάματος: ~2,00 kg/l

Πληροφορίες Συστήματος

Διάταξη Συστήματος	<p>Το SikaDecor[®]-803 Nature αποτελεί μέρος διακοσμητικού συστήματος με μικροτσιμέντο. Το σύστημα απαρτίζεται από:</p> <p><u>Ασάρι:</u></p> <p>Για την εφαρμογή του συστήματος σε πορώδη & μη πορώδη υποστρώματα συνιστάται η εφαρμογή ασταριού SikaTop[®]-10 (ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων του προϊόντος για περισσότερες λεπτομέρειες).</p> <p><u>Επαναδιαμόρφωση αρχικής διατομής υποστρώματος:</u></p> <p>Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει ανισοσταθμίες ή είναι ανομοιόμορφο, έχει τρύπες, κενά, υπάρχουν αρμοί μεταξύ πλακιδίων, κ.τ.λ., θα πρέπει να επισκευάζεται με στόχο την πλήρη επιπεδότητα και ομοιογένειά του με SikaDecor[®]-803 Nature, εφαρμοσμένο σε πάχος μεταξύ 2-8mm πριν την εφαρμογή της τελικής διακοσμητικής τσιμεντοειδούς επίστρωσης.</p> <p><u>Τελική διακοσμητική επίστρωση:</u></p> <p>Για λήψη ικανοποιητικού αισθητικού και διακοσμητικού αποτελέσματος, θα πρέπει να εφαρμόζονται τουλάχιστον 2-3 στρώσεις SikaDecor[®]-801 Nature (ανατρέξτε στο αντίστοιχο φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος).</p> <p><u>Σφράγιση:</u></p> <p>Η διακοσμητική τελική επίστρωση θα πρέπει να σφραγίζεται μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής για να προστατευθεί από φθορά και χημικές επιθετικές ουσίες.</p>
---------------------------	---

Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Κατανάλωση	<p>Εξαρτάται από την τραχύτητα του υποστρώματος και το πάχος κάθε στρώσης εφαρμογής. Σαν οδηγός ~ 2,0 kg σκόνης/m²/mm πάχους στρώσης.</p> <p>Η κατανάλωση είναι θεωρητική και δε συνυπολογίζει οποιαδήποτε επιπρόσθετη ποσότητα υλικού απαιτείται λόγω πορώδους επιφάνειας, προφίλ επιφανείας, αποκλίσεις επιπεδότητας, φύρα υλικού κ.α.</p>
Ποιότητα Υποστρώματος	<p>Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους, όπως λάδια, λιπαρές ουσίες, βαφές, υλικά επιφανειακής ωρίμανσης κ.λ.π. που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να αποτρέψουν την επαρκή πρόσφυση.</p> <p>Σε περίπτωση εφαρμογής του σε παλιά κεραμικά πλακάκια, επιβεβαιώστε την επαρκή τους πρόσφυση στο υπόστρωμα.</p> <p>Σε περίπτωση αμφιβολίας, διεξάγετε έλεγχο σε μία δοκιμαστική περιοχή.</p>
Προετοιμασία Υποστρώματος / Ασάριωμα	<p>Τα τσιμεντοειδή υποστρώματα πρέπει να προετοιμάζονται μηχανικά με τρίψιμο για την απομάκρυνση της τσιμεντοεπιδερμίδας και για να επιτευχθεί κατάλληλη επιφάνεια ανοικτού πορώδους.</p> <p>Φθαρμένο, αποφλοιωμένο και μειωμένων αντοχών σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνεται και επιφανειακές ατέλειες όπως οπές και κενά πρέπει να αποκαλύπτονται πλήρως.</p> <p>Λεκέδες σε παλιά κεραμικά πλακάκια θα πρέπει να απομακρύνονται με τρίψιμο.</p>
Συνθήκες Εφαρμογής / Περιορισμοί	
Θερμοκρασία υποστρώματος	+8°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+8°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανάμειξη	<p>Αναμείξτε το υγρό συστατικό (Α) μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως. Ακολούθως αδειάστε το σε ένα καθαρό δοχείο και ακολούθως προσθέστε σταδιακά τη σκόνη (Β) στο υγρό ενώ αναμειγνύετε σταθερά με ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές. Αναμείξτε για τουλάχιστον 3 λεπτά και μέχρι λήψης μείγματος ομοιογενούς συνεκτικότητας χωρίς συσσωματώματα. Αποφύγετε την υπερβολική ανάμειξη.</p>
Εργαλεία Ανάμειξης	<p>Ηλεκτρικός αναμεικτήρας (~ 300 στροφές ανά λεπτό)</p>
Μέθοδος Εφαρμογής / Εργαλεία	<p>Εφαρμόστε το SikaDecor[®]-803 Nature επί του υποστρώματος, το οποίο θα πρέπει προηγουμένως να έχει διαβραχεί τελείως μέχρι κορεσμού και απλώστε το με επίπεδη σπάτουλα στο επιθυμητό πάχος.</p> <p>Συνήθως δεν απαιτείται η εφαρμογή ασταριού επί κατάλληλα προετοιμασμένης επιφάνειας που διαθέτει επαρκή τραχύτητα. Σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται αστάρι, θα πρέπει η επιφάνεια να διαβρέχεται μέχρι κορεσμού. Μην αφήσετε την επιφάνεια να ξηραθεί πριν την εφαρμογή του κονιάματος.</p> <p>Σε περιπτώσεις που απαιτείται εφαρμογή ασταριού (SikaTop[®]-10), μετά την εφαρμογή του, θα πρέπει να τηρείται χρόνος ξήρανσης για τουλάχιστον 1 ώρα ή και περισσότερο σε περιπτώσεις συνθηκών χαμηλών θερμοκρασιών ή υψηλής σχετικής υγρασίας.</p> <p>Ο χρόνος είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζεται από τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες και ιδιαίτερος από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία (παρακαλούμε ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων του SikaTop[®]-10).</p> <p>Κατά την εφαρμογή του κονιάματος, θα πρέπει να το πιέζετε σταθερά επί του υποστρώματος για να διασφαλιστεί επαρκής πρόσφυσή του.</p> <p>Μόλις το προϊόν σκληρυνθεί, ενδέχεται να απαιτηθεί τρίψιμο της επιφάνειάς του.</p>
Συντήρηση Εργαλείων	<p>Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρωμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.</p>
Χρόνος Αναμονής / Επικάλυψη	<p>~ 24 ώρες</p> <p>Ο χρόνος αυτός ενδέχεται να τροποποιηθεί από τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες και τις συνθήκες του υποστρώματος.</p>
Σημειώσεις Εφαρμογής / Περιορισμοί	<p>Κατά την εφαρμογή και την ωρίμανση, η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι > +8°C.</p> <p>Εφαρμόστε μόνο σε σταθερές και καλά προετοιμασμένες επιφάνειες.</p> <p>Μη ρίχνετε νερό στην επιφάνεια κατά το φινιρίσμά της, καθώς έτσι μπορεί να προκληθούν ρηγματώσεις και χρωματική ανομοιομορφία.</p> <p>Προστατέψτε το νωπό εφαρμοσμένο κονίαμα από τον παγετό, τον άνεμο, τη βροχή και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.</p>
Βάση Μετρήσιμων Τιμών	<p>Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.</p>
Τοπικοί Περιορισμοί	<p>Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.</p>
Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας	<p>Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.</p>

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρουσινέρι
Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 81 60 600
Fax.: +30 210 81 60 606
e-mail: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

