



EN 934-2

04

2079

## Sikament®-150 S

Υπερρυστοποιητής σκυροδέματος μεγάλου φάσματος εφαρμογών

### Περιγραφή Προϊόντος

Το Sikament®-150 S είναι υπερρυστοποιητής μεγάλου φάσματος εφαρμογών. Ενεργεί ως ρυστοποιητής σε μικρή δόσολογία και ως υπερρυστοποιητής σε μεγάλη δόσολογία, διευκολύνοντας τη σκυροδέτηση και την παραγωγή ποιοτικού σκυροδέματος.

### Εφαρμογές

- Σε μονάδες παραγωγής εργοταξιακού σκυροδέματος
- Σε μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Ready Mix)
- Σε πάσης φύσης σκυροδετήσεις και ειδικά όταν απαιτείται ευελιξία στο αποτέλεσμα αλλάζοντας μόνο τη δόσολογία
- Σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου σκυροδετήσεων

### Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- Βελτιώνει τις ιδιότητες φρέσκου και σκληρυμένου σκυροδέματος
- Βελτιώνει τις επιφάνειες σε εμφανή σκυροδέματα
- Αυξάνει τις αντοχές του μείγματος
- Το Sikament®-150 S δεν περιέχει χλώριο και έτσι είναι κατάλληλο για οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα

### Δοκιμές

#### Εγκρίσεις / Πρότυπα

Πρόσθετο πολλαπλής ενέργειας: Επιβραδυντικό πήξης / Μεγάλης μείωσης νερού / Υπερρυστοποιητής σύμφωνα με EN 934-2 Π.11.1 & Π.11.2

Δήλωση Επίδοσης (DoP) 01 13 02 01 100 0 000031 1200, πιστοποιημένη από τον οργανισμό πιστοποίησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, 2079, με αριθμό πιστοποιητικού 0013-048/01/12 και φέρει τη σήμανση CE.

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

#### Μορφή

#### Εμφάνιση / Χρώμα

Υγρό διάλυμα, καφέ-μαύρο

#### Συσκευασία

Δεξαμενές 1140 kg, βαρέλια 240 kg και σε πλαστικά δοχεία των 20 kg



## Αποθήκευση

**Συνθήκες Αποθήκευσης / Χρόνος Ζωής** 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην κλειστή αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες σε θερμοκρασίες μεταξύ + 5° C και + 35° C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Χημική Βάση</b>	Τροποποιημένα λιγνοσουλφονικά πολυμερή
<b>Πυκνότητα</b>	~ 1,16 kg/l (στους +20° C)
<b>Τιμή pH</b>	8 - 11 (στους +20° C)
<b>Ολικό Περιεχόμενο σε Χλωριόντα</b>	Ελεύθερο χλωριόντων (EN 934-2)
<b>Επίδραση στην Πήξη</b>	Επιβράδυνση

## Πληροφορίες Συστήματος

### Λεπτομέρειες Εφαρμογής

**Κατανάλωση / Δοσολογία** 0,2 - 0,6 % κατά βάρος τσιμέντου σε ρευστοποιητής.  
0,6 - 1,2 % κατά βάρος τσιμέντου σαν υπερρευστοποιητής.

### Συνθήκες Εφαρμογής / Περιορισμοί

**Συμβατότητα** Το Sikament®-150 S μπορεί να συνδυαστεί με τα ακόλουθα προϊόντα της Sika:

- Σειρά Sika® Plastiment®
- Σειρά Sikament®
- Sika® Plastocrete® N / Sika® -1+ / Sika® WT-200 P
- Sika® Ferrogard®-901
- Sika® Visco I-100
- Sikafume® HR-D / Sikacrete® AR
- Sika-Aer® Fine

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η δημιουργία δοκιμαστικών μειγμάτων πριν το συνδυασμό προϊόντων.

### Οδηγίες Εφαρμογής

**Τρόπος Εφαρμογής** Το Sikament®-150 S προστίθεται στο νερό ανάμειξης ή στο νωπό σκυρόδεμα.

**Μέθοδος Εφαρμογής / Εργαλεία** Κατά τη σκυροδέτηση πρέπει να τηρούνται οι τυπικοί κανονισμοί σε ότι αφορά την παραγωγή και την τοποθέτηση του σκυροδέματος. Να γίνεται αναφορά σε σχετικούς κανονισμούς.

Το νωπό σκυρόδεμα πρέπει να ωριμάσει κατάλληλα.

**Σημειώσεις Εφαρμογής / Περιορισμοί** Το Sikament®-150 S να χρησιμοποιείται σε κατάλληλη σύνθεση μείγματος και έπειτα από δοκιμή των πηγών προέλευσης των τοπικών υλικών.

Εάν παγώσει, το Sikament®-150 S μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού ζεσταθεί αργά στους 30° C και αναμιχθεί εντατικά.

Το Sikament®-150 S δεν πρέπει να προστεθεί στο ξερό τσιμέντο.

Το Sikament®-150 S πρέπει να προστεθεί στο νερό ανάμειξης ή να ενσωματωθεί με το μείγμα στο τέλος της διαδικασίας ανάμειξης.

Πριν την εφαρμογή να διεξάγονται δοκιμές καταλληλότητας.

**Βάση Μετρήσιμων Τιμών**

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

**Τοπικοί Περιορισμοί**

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

**Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας**

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

**Νομικές Σημειώσεις**

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE  
Πρωτομαγιάς 15  
Κρυσόνερι 145 68  
Αθήνα-Ελλάδα

Τηλ. +30 210 8160600  
Fax +30 210 8160606  
Email: sika@gr.sika.com  
www.sika.gr

