

PLANOPRIMER

Υψηλής επίδοσης αστάρι βάσης συνθετικών ρητινών σε υδατικό διάλυμα για απορροφητικά υποστρώματα

- ▶ Παρέχει ομοιόμορφη απορροφητικότητα πριν την εφαρμογή κονιαμάτων μικρού πάχους σε απορροφητικά υποστρώματα
- ▶ Βελτιώνει τη πρόσφυση επιστρώσεων PLANOCOLOR CEMENT
- ▶ Κατάλληλο για αδιαβροχοποίηση γυψοσανίδων πριν την τοποθέτηση πλακιδίων
- ▶ Διευκολύνει τη ροή αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων εξομάλυνσης
- ▶ Βελτιώνει τη πρόσφυση αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων στο υπόστρωμα
- ▶ Αραιώνεται με νερό κατά περίπτωση
- ▶ Εγκεκριμένο για χρήση σε καράβια

Περιγραφή

Το PLANOPRIMER είναι ένα αστάρι συνθετικών ρητινών σε διάλυμα νερού που δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε δάπεδα και τοίχους πριν την εφαρμογή τσιμεντοκονιαμάτων εξομάλυνσης επιφανειών όπως το PLANO 120 ή κονιάματα του PLANOCOLOR SYSTEM. Ειδικότερα σε εφαρμογές αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιαμάτων προλαμβάνει το γρήγορο στέγνωμα, μειώνει τη δημιουργία φυσαλίδων και βοηθάει στην καλύτερη ροή και αυτοεπιπέδωση. Επιπλέον εξαιτίας της ειδικής του σύνθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αδιαβροχοποίηση γυψοσανίδων και γυψοκονιαμάτων πριν τη συγκόλληση πλακιδίων με κόλλες βάσεως τσιμέντου.

Χρήση - Εφαρμογές

Το PLANOPRIMER συνιστάται για:

- Προεπάλιψη σε απορροφητικά υποστρώματα δαπέδων και τοίχων πριν την εφαρμογή χρωματιστών τσιμεντοκονιών PLANOCOLOR CEMENT.
- Αδιαβροχοποίηση γυψοσανίδων πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε υγρούς χώρους (λουτρά, WC).
- Επιφανειακή σκλήρυνση τσιμεντοκονιαμάτων που "σκονίζονται" πριν την εφαρμογή κόλλας πλακιδίων ή κονιαμάτων βάσεως τσιμέντου.
- Προεπάλιψη σε απορροφητικά υποστρώματα βάσεως τσιμέντου πριν την εφαρμογή κονιαμάτων εξομάλυνσης όπως το PLANO 120 πριν την εφαρμογή εύκαμπτων επικαλύψεων όπως μοκέτες, πλακίδια PVC, linoleum και ξύλο.
- Επάλιψη μεταξύ στρώσεων PLANOCOLOR CEMENT για βελτίωση της πρόσφυσης και διευκόλυνση της εφαρμογής, ιδιαίτερα ημέρες με ζέστη ή έντονο αέρα.

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απορροφητικό, καθαρό, στεγνό, συμπαγές και στέρεο, απαλλαγμένο από παλιές βαφές, λάδια, γράσα και άλλα ξένα στοιχεία. Υποστρώματα σε φέροντα οργανισμό που εμφανίζουν συμπτώματα ενανθράκωσης πρέπει να επισκευάζονται ακλουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και χρησιμοποιώντας την αντισκωριακής προστασίας βαφή NOVAFER και το επισκευαστικό μη συρρικνούμενο κονίαμα RC 340. Υπάρχουσες ρωγμές στην επιφάνεια του υποστρώματος θα πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας την ενέσιμη εποξειδική ρητίνη EPO FLUID. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Τρόπος εφαρμογής

Ανάλογα με την εφαρμογή διαλύουμε το PLANOPRIMER σε Ανάλογα με την εφαρμογή διαλύουμε το PLANOPRIMER σε κατάλληλη αναλογία με το νερό. Η αναλογία διάλυσης εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Συνήθως

το εφαρμόζουμε αδιάλυτο. Σε περιπτώσεις πολύ απορροφητικού υποστρώματος συνιστάται διάλυση σε νερό σε αναλογία 1:1. Συχνά σε ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα απαιτείται και δεύτερη επάλειψη διαλύματος του PLANOPRIMER (αναλογία διάλυσης 1:1 σε νερό). Για βελτίωση της πρόσφυσης μεταξύ στρώσεων PLANOCOLOR PREMIUM ή PLANOCOLOR VENETICO συνιστάται διάλυση 1÷2 ή 1÷3 σε νερό ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που επικρατούν στο χώρο εφαρμογής. Το κονίαμα βάσεως τσιμέντου, η κόλλα πλακιδίων ή το αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα, εφαρμόζεται πάνω στην προεπάλιψη του PLANOPRIMER άμεσα ή εντός μισής ώρας όσο η στρώση παραμένει κολλώδης. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται όταν η στρώση PLANOPRIMER είναι νωπή. Κατά την διαδικασία της εφαρμογής του διαλύματος PLANOPRIMER πρέπει να προσέχουμε να μην δημιουργούνται λίμνες από περίσσεια υλικού γιατί τότε δημιουργείται αντικολλητική στρώση. Η θερμοκρασία εφαρμογής θα πρέπει να κυμαίνεται από +5°C έως +35°C.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή μεταξύ 70 - 150gr/m².

Καθαρισμός

Εργαλεία και δοχεία πρέπει να πλένονται αμέσως με καθαρό νερό. Όταν το PLANOPRIMER στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται πλέον μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση

Το PLANOPRIMER παραμένει αναλλοίωτο για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και προστατευμένο χώρο από τον παγετό και την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Συστάσεις

- Μην εφαρμόζετε το PLANOPRIMER σε επιφάνειες όπου υπάρχει ή ενδεχομένως να εμφανιστεί ανερχόμενη υγρασία.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOPRIMER σε τέτοια ποσότητα που να σχηματίζει επιφανειακή μεμβράνη. Διαλύστε το με νερό όσο χρειάζεται ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
- Μη χρησιμοποιείτε το PLANOPRIMER σε μεταλλικές ή μη απορροφητικές επιφάνειες (χρησιμοποιήστε το PLANO CONTACT ή κατά περίπτωση SC ELASTIC).
- Μη το εφαρμόζετε σε επιφάνειες μαγνησίτη.
- Το PLANOPRIMER δεν κάνει σκλήρυνση του υποστρώματος σε βάθος. Σε περιπτώσεις εφαρμογής επάνω σε ιδιαίτερα ψαθυρά υποστρώματα όπου υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις σκλήρυνσης χρησιμοποιήστε κατάλληλο αστάρι σκλήρυνσης που ειςχωρεί και κάνει σκλήρυνση σε βάθος (όπως το WATER PRIMER EPX).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	λεπτόρρευστο υγρό
Χρώμα	λευκό γαλακτώδες υγρό
Ειδικό Βάρος	1,05gr/cm ³
pH	7 - 8
Αποθήκευση	12 μήνες σε ξηρό μέρος στην αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή PLANOCOLOR ή κόλλας πλακιδίων	νωπό σε νωπό (όχι περισσότερο από 1 ώρα)
Θερμοκρασία εφαρμογής	από +5°C έως +35°C

Τελικές Επιδόσεις

Αντοχή σε υγρασία	καλή
Αντοχή σε γήρανση	άριστη
Αντοχή σε διαλύτες και έλαια	μέτρια
Αντοχή σε οξέα & αλκάλια	μέτρια

• Το PLANOPRIMER αδιαβροχοποιεί γυψοσανίδες και γυψοκονιάματα εν γένει αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται στεγανωτικό προϊόν. Για στεγανοποίηση επιφανειών σε δεξαμενές, πισίνες, χτιστές ντουζιέρες χρησιμοποιήστε SC ELASTIC, ή SC 200 PENETRATE.

• Μην εφαρμόζετε το PLANOPRIMER σε ξύλο ή παράγωγα ξύλου (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας).

• Όταν γίνεται εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιμάτων όπως το PLANO 120 σε απορροφητικά υποστρώματα με λακούβες ή μεγάλες κοιλότητες συνιστάται να γίνεται αστάρωμα με NOVAPRIMER.

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 5kg και 20kg.

Προειδοποίηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο Δεδομένων Ασφαλείας.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



11 / 2015